

## TECHNICKÝ LIST

### BARVA S EFEKTEM ŽELEZA

Barva na bázi alkydové pryskyřice (modifikované)s pigmentem z železité slídy. Zvláště určený jako ochrana proti atmosférickým vlivům a jako dekorace bytových doplňků. V průběhu času zůstává neměnný a představuje výraznou odolnost proti korozi, je možné ho ponechat jako finální nátěr. Vhodný k ochraně bran, plotů, mříží, dveří, kovových konstrukcí, potrubí, zábradlí, zahradní nábytek atd.

#### **SPECIFIKACE:**

Válcovitá nádoba	15 bar
Čistý obsah	400 ml
Vzhled	Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem
Barva	Různá
Zápach	Charakteristická rozpouštědla
Hustota při 20 °C	0,76 ÷ 0.79 g / ml
Tlak při 20 °C	5,0 ± 1 bar
Tlak při 50 °C	8,0 ± 0,5 bar
Bod vzplanutí	pod 0 °C
Viskozita šálku Ford 4	od 10" až 13"
Sušina v nádobě	10 % až 23%
Zrnitost	Od 0 do 2 Micron
Lesk ve stupních Gloss	7 až 92 Gloss
Tloušťka 1 nástřiku	13 Micron
Tloušťka 3 nástřiků	36 Micron
Teplotní odolnost	100 °- 110°C
Doba schnutí:	
Mimo prach	10 minut
Na dotek	20 minut
Hlubkové schnutí:	22 hodin
Přelakovatelný za všech okolností	
Patentovaný bezpečnostní kryt "Child-Proof"	
Žeton v odpovídajícím odstínu	
<b>Směrnice 2004/42/CE: V.O.C.</b>	
Obsah VOC:	640,00 g/l

#### **Označení:**



**EXTRÉMNE HOŘLAVÝ**



**DRÁŽDIVÝ**

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost (ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, ať už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.