



Interiérové  
a fasádní barvy

VÍČ NEŽ BARVY

Název výrobku: **UP-GRUND**  
 Zařazení výrobku: **penetrace**  
 Stručný popis výrobku: **univerzální pigmentovaný penetrační přípravek**

**Použití:** jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylacetátových a silikonových barev, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítkovin (např. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1). Používá se k penetrování sádkartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů (HET-M, HET-P), sádrových stěrek, minerálních omítek, zdíva, panelů, sololitu a jiných podkladů. Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev. Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor. Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

**Odstín:** základní bílý nebo tónování pomocí tónovacích strojů tónovacími systémy HET.

**Ředidlo:** voda (pitná)

**Nanášení:** štětkou, štětcem, válečkem

**Vydatnost:**

Typ podkladu	Vydatnost [m <sup>2</sup> /1 kg]*
stěrkový tmel, základní vrstva ETICS apod.	4,5 - 7,0
SDK deska, sádrová omítka, sádrová stěrka	4,5 - 8,0
štuk	2,5 - 6,5

\*) V jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

**Podklad:** suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem).

**Aplikační teplota:** teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

**Příklad aplikačního postupu:**

1. před použitím řádně promíchat. Výrobek se nanáší v jedné vrstvě zředěný 0,05 až 0,10 l vody na 1 kg přípravku. Při aplikaci na základní vrstvu ETICS zředěný 0,05 l vody na 1 kg přípravku. Výrobek se nesmí přeředít!
2. po zaschnutí (min. po 24 hodinách od aplikace) následuje konečná povrchová úprava.
3. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá nátěrová hmota se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí v interiéru zajistit důkladné větrání.

Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné předem odstranit např. oškrábáním. Skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích, anilínových barvách nebo nikotinu se přetřou izolačním nátěrem I-GRUND nebo v případě větší intenzity barvou HETLINE IZOL.

**Skladování:** při +3 až +30 °C. Nesmí zmraznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

**Balení:** podle aktuální nabídky – viz ceník

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥55 % hmotnostních ≥35 % objemových
Hustota výrobku	cca 1,44 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 240 μm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ = 60 % obj.)	≥4 hodiny
Přetíratelnost (příp. jiné následné povrchové úpravy)	nejdříve po 24 hodinách
Spotřeba (v jedné vrstvě)	cca 0,13 – 0,40 kg/m <sup>2</sup>

**Parametry zaschlého nátěru:**

Přídržnost k podkladu (ČSN 73 2577)	vyhovuje, ≥1,5 MPa
-------------------------------------	-----------------------

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.