



Injection Cream 80 [basic]

Silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Dostupnost		
Počet kusů na paletě	64	32
Balení	5 l	12,5 l
Typ balení	Plastový kbelík	Plastový kbelík
Kód obalu	05	13
Číslo výrobku		
0691	■	■

Spotřeba



Detaily viz Tabulka spotřeb v odstavci Příklady použití
U zdiva s dutinami je třeba počítat s vyšší spotřebou.

Oblasti použití



- Porézní, minerální stavební materiály jako cihla, písková a vápenopísková cihla
- Dodatečná hydroizolace zdiva beztlakově do 95% nasycení vlhkostí

Vlastnosti výrobku



- Nové inverzní složení pro rychlejší účinek
- na bázi silanů/siloxanů
- Optimalizován pro beztlakou injektáž
- Vysoce vydatný
- Hydrofobizující

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,94 g/cm ³
Bod vzplanutí	> 100 °C
Vzhled / Odstín	Mléčný, bílý
Konzistence	Krémovitý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- WP Sulfatex (0430)
- WP Sulfatex rapid (0429)
- WP DS Levell (0426)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Vrt musí být očištěn od prachu.
- Příprava podkladu
Zhotovení vrtných otvorů: Jednořadě, průměr 12 mm, rozteč 12 cm, sklon vodorovný, hloubka vrtu = tloušťka zdiva minus 2 cm.
U zdiva s tloušťkou nad 0,6 m doporučujeme vrty provádět oboustranně

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Materiál dle balení injektovat vhodným přístrojem.
Vrty nevyplňovat krémem v posledních 2 cm.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.



Vrty zaplňte téhož dne pomocí WP DS Levell.
V oblasti, do které nasákne materiál, může dojít k dočasné změně zbarvení, zvláště na pohledovém zdivu.
Pro následnou plošnou izolaci doporučujeme oblast řady vrtů přetáhnout vrstvou WP DS Levell.
Následně proveďte plošnou izolaci minimálně 30 cm pod a nad rovinu vrtů. Případně přetáhněte na sousední části.
Doporučujeme vytvořit zkušební plochy.

Příklady použití

Spotřeba odpovídá objemu vrtů, příp. bezpečnostní rezervě.
Průměr vrtu: 12 mm
Rozteč vrtů: 12 cm, tj. 8,3 vrtů na běžný metr

Tloušťka zdiva:	Hloubka vrtu:	Spotřeba* na m:
10 cm	cca. 8 cm	cca. 80 ml
11,5 cm	cca. 9,5 cm	cca. 100 ml
24 cm	cca. 22 cm	cca. 230 ml
36 cm	cca. 34 cm	cca. 350 ml
42 cm	cca. 40 cm	cca. 415 ml

* 10 % připočtená bezpečnostní rezerva

Upozornění

Není vhodné pro pórobeton a hliněné stavební materiály.
Není vhodné pro čerstvou párovací maltu.
Na karbonatické horniny je nutné provést zkoušku účinnosti.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Je nutné dodržovat pokyny pro projektování injektážního postupu a zpracovávat injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti, certifikované dle Směrnice WTA 4-10.

Nářadí / čištění



Dopravní a postřikovací zařízení se vhodným injektážním nástavcem


Nářadí a nečistoty očistěte v čerstvém stavu koncentrátem Aqua RK-898 (3868) nebo ředidlem V 101 (0978).
V případě delší nečinnosti vyprázdněte stroj a vyčistěte jej pomocí RK-898 nebo ředidla V101.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.
Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

Remmers nářadí

- › [Injektionsset \(4195\)](#)
- › [Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Blíže informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při aplikaci používejte ochranné pracovní rukavice, brýle a oděv

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.